


圧縮強度試験報告書

平成 22 年 9 月 22 日

アベタ石材株式会社 殿

株式会社 ガワ
宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜
字浦宿81の3

工事名称※								
試料名※		稲井石						
打込箇所※								
設計基準強度 (N/mm ²) ※		σ - = -		供試体寸法 (cm) ※		φ 15×15×53		
採取月日※	試験月日	材齢※ (日)	識別No.※	供試体質量 (kg)	最大荷重 (KN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要※
-	9月22日	-	1	33.78	191	25.5	39.2	-
			2	33.66	351	46.8		
			3	33.88	339	45.2		
採取月日※	試験月日	材齢※ (日)	識別No.※	供試体質量 (kg)	最大荷重 (KN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要※
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-		
			-	-	-	-		
備考 (依頼試験)								
立会者				担当者	斎藤 大紀 			

注) ※印の事項は、依頼された内容をそのまま記述しております。