

試験等成績書

産技セ(窯) 第 676 号
平成 22 年 7 月 1 日

依頼者住所 宮城県石巻市井内字二番80番地
氏 名 稲井石用材協同組合

殿

宮城県産業技術総合センター所長

依頼年月日 平成 22 年 6 月 24 日

供試品名 ※ 石材 (粘板岩)

受託事項 圧縮強さ試験・比重吸水率試験

試験方法 J I S A 5 0 0 3

試験の結果は次のとおり。(試料は持ち込みであり、※は依頼者の申し出によるものです。)

※ 供試体番号	試験年月日	見掛比重	吸水率 (%)	圧縮強さ (N/cm ²)
1	22.7.1	2.76	0.04	15,770
2		2.73	0.03	15,812
3		2.75	0.03	16,000以上
平 均		2.75	0.03	15,861

以下余白

※ 産 地

宮城県石巻市湊字古館山国有林43林班内

成績書謄本

謄本番号

(通)

空白

空白